

## Mipolam-Dachfolie, 1969



Dynamit Nobel  
Aktiengesellschaft  
Abteilung Kunststoff-Verkauf  
Troisdorf Bez. Köln

# Mipolam<sup>®</sup> Dachfolie



# Mipolam<sup>®</sup> Dachfolie

**Mipolam-Dachfolie** ist eine Spezialeinstellung unserer bereits in den verschiedensten Einsatzbereichen bewährten Mipolam-Folien.

**Mipolam-Dachfolie** wird als oberste Lage für Eindeckungen von Flachdächern bei Industriebauten, öffentlichen Gebäuden und Wohnhäusern verwendet. — Den besonderen Forderungen dieses Einsatzgebietes entsprechen ihre speziellen Eigenschaften:

**ausgezeichnet witterungsbeständig**  
**wasserundurchlässig**  
**kälte- und wärmebeständig**  
**sehr geringe Wasserdampfdiffusion**  
**beständig gegen aggressive Atmosphäre**  
**schwer entflammbar**  
**begehrbar**  
**alterungsbeständig**

**Mipolam-Dachfolie** erfordert keinerlei Unterhaltungsarbeiten.

**Mipolam-Dachfolie** wird in Bahnen geliefert.

**Breite:** ca. 100 cm  
**Länge:** ca. 15 - 20 m (auf Papprollen)  
**Stärke:** 0,8 mm  
**Gewicht:** ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup>  
**Farbe:** silbergrau

(Bei größeren Bestellmengen können Breiten bis 120 cm, Sondereinfärbungen und auch Sonderstärken geliefert werden.)

**Mipolam-Dachfolie** Technische Werte (Richtwerte bei + 20° C):

<b>Reißfestigkeit</b> (nach DIN 53371)	<b>200 kg/cm<sup>2</sup></b>
<b>Reißdehnung</b> (nach DIN 53371)	<b>250 %</b>
<b>Weiterreißlast</b> (nach DIN 53356)	<b>ca. 2,0 kp</b>
<b>Kältebeständigkeit und</b>	
<b>Biegsamkeit</b> (nach DIN 52123)	<b>sehr gut</b>
<b>Chemikalienbeständigkeit gegen praktisch</b>	
<b>alle in der Luft vorkommenden aggressiven</b>	
<b>Gase und Niederschläge</b>	<b>sehr gut</b>

Mit weiteren Auskünften und zur Beratung durch unsere Anwendungstechnische Abteilung stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.



Dynamit Nobel Aktiengesellschaft Abt. Kunststoff-Verkauf Troisdorf Bez. Köln

VIII b 760 / 693